

PSP - Q-1 jest mieszaniną związków chemicznych i środków mineralnych. Dodawany do zaczynów cementowych powoduje ich pęcznienie w początkowym okresie wiązania kamienia cementowego.

PARAMETRY:

Postać:	proszek
Barwa:	szary
Gęstość:	3000-3200 kg/m ³
Gęstość nasypowa:	920-960 kg/m ³
pH(10% rozt.):	powyżej 11
Rozpuszczalność w wodzie:	nierozpuszczalny

ZASTOSOWANIE:

PSP - Q-1 posiada działanie upłynniające i spęczniające. Krystalizujące materiały zwiększają swoją objętość dając efekt ekspansji. Dodawany jest do zaczynów cementowych w ilościach 0,2 do 1,0 % w stosunku do masy cementu. Najczęściej przy cementowaniu rur w otworach wiertniczych dodawany jest w ilościach 0,3 - 0,5 %.

PAKOWANIE:

PSP - Q-1 pakowany jest w worki foliowe po 25 kg.
Składować w suchym, przewiewnym miejscu.

